Data ostatniej aktualizacji: 24.02.2014.
14010 – Strona 1 z 2

TEC™ 233

Klej kontaktowy do pokryć podłogowych

ZALETY

- Dobre parametry, opracowane w celu sprostania wymagającym warunkom klejenia listew przyściennych, profili i innych elementów.
- Niewielkie zużycie │łatwe i szybkie klejenie
- Nie zawiera toluenu
- Umożliwia długi czas klejenia kontaktowego
- Przy kontakcie natychmiast uzyskuje bardzo dużą siłę wiązania
- Nadaje się do większości podłoży, odpornych na rozpuszczalniki, gotowych do układania i o normalnej chłonności lub nawet niechłonnych
- Dobra odporność klejenia na zmiany temperatury: od -30 do +70℃
- Nadaje się do stosowania na podłogi z ogrzewaniem

UŻYWANIE

Na suchych podłożach, nienarażonych na ryzyko podsiąkania wilgocią w jakiejkolwiek postaci.
W ramach prac wykończeniowych dotyczących ścian i podłóg we wnętrzach pomieszczeń, przy klejeniu materiałów odpornych na rozpuszczalniki, takich jak:
Pokrycia podłogowe w postaci wstęg lub płytek, na gładkim podkładzie – wypolerowanym lub z niewielką teksturą:

- PCV *(niewrażliwe na migracje plastyfikatorów)*
- Kauczuk *(pomieszczenia o niewielkim natężeniu ruchu)*
- Linoleum na podkładzie z juty *(płytki)*
- Korek
- Włókna naturalne *(kokos, sizal, sit morski itp.)* z podkładem lateksowym lub bez niego
- Do listew przyściennych, schodowych, profili

Nadaje się również do klejenia wielu innych materiałów, takich jak: drewno i materiały drewnopochodne, warstwowe i warstwowe prasowane, sztywna pianka fenolowa lub poliuretanowa, poliester w płytach, sztywne PCV, aluminium
Uwaga: Nie nadaje się do klejenia spienionego polistyrenu i innych podłoży wrażliwych na działanie rozpuszczalników.

W razie wątpliwości dotyczących możliwych zastosowań prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym działem pomocy technicznej.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Podstawa	Żywica polichloroprenowa.
Kolor	Bursztynowy.
Czas wiązania**	Od 5 do 10 minut
Czas otwarty	Około 45 do 60 minut
Zużycie	150 g/m² na stronę, w zależności od stopnia porowatości podłoża oraz podkładu pokrycia
Temperatura użytkowania	Od +10° do +30℃
Przechowywanie	12 miesięcy w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu, w którym panują umiarkowane warunki, z dala od wszelkich źródeł zapłonu.
Zagrożenia	Łatwopalny, drażniący, szkodliwy dla środowiska Zapoznać się z kartą charakterystyki
Pakowanie	Karton zawierający 6 metalowych pudełek 0,650 kg Metalowe puszki o pojemności 5 i 15 litrów
Karta charakterystyki	Dostępna na żądanie.

* Wyżej wymienione wartości zostały ustalone laboratoryjnie i należy je traktować orientacyjnie, biorąc pod uwagę możliwą zmienność warunków stosowania (chłonność podłoża, temperaturę, wilgotność itp.).

** Czas wiązania zmienia się w zależności od ilości nałożonego kleju, rodzaju pokrycia (przepuszczalne, grube, sztywne, żebrowane), warunków panujących w pomieszczeniu oraz stopnia porowatości podłoża

PODŁOŻA I/LUB PODKŁADY

- Podłoża i/lub podkłady mogą być chłonne lub niechłonne, jednak powinny one być nieuszkodzone, stabilne, płaskie, czyste, trwale suche, niepodsiąkające, odkurzone i odtłuszczone, odporne na ścieranie i na ściskanie, a także niespękane.
- Podłoża i/lub podkłady powinny być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami *(francuskie prawo budowlane (normy DTU), specyfikacje techniczne i wytyczne)*.
  W razie braków podjąć odpowiednie środki zaradcze.

Uwaga:
- Cienka warstwa kleju neoprenowego nie wystarcza do skompensowania uszkodzeń powierzchni.
- Klejenie za pomocą tego produktu materiałów na podkładzie szorstkim lub strukturalnym jest wykluczone.
- Materiały do klejenia mogą być przepuszczalne lub nieprzepuszczalne.
- Łączone powierzchnie powinny być czyste i gładkie.

Przy przygotowywaniu podłoży stosować się do informacji zawartych w dokumentacji technicznej poszczególnych produktów

WARUNKI UŻYCIA

Temperatury użytkowania, jakich należy przestrzegać	Nie należy nakładać produktu podczas mrozu lub dużych upałów *(Idealna)* temperatura otoczenia powinna wynosić od +15 do +25℃ Nie należy nakładać produktu na podłogę, która jest ogrzewana. Ogrzewanie należy wyłączyć przynajmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem prac
Minimalna temperatura użytkowania	Temperatury podłoża i powietrza powinny wynosić przynajmniej +10℃.
Maksymalna dopuszczalna wilgotność: < 65%	Wilgotność powietrza i temperatura podłoża powinny być takie, aby nie następowała kondensacja na poziomie podłoża *(punkt rosy)*.

Przechowywanie w zbyt zimnym pomieszczeniu może spowodować odwracalne przejście kleju w postać żelu. Należy go wówczas umieścić w pomieszczeniu, w którym panują umiarkowane warunki, i w razie potrzeby kilkakrotnie wymieszać.

Ze względu na to, że ten rodzaj kleju jest łatwopalny, podczas używania należy przestrzegać następujących zasad:
- Nie palić; przechowywać produkt z dala od wszelkich źródeł płomienia lub iskier (urządzenia elektryczne, ogrzewanie itp.)
- Nie wyrzucać pozostałości do kanalizacji
- Dobrze wietrzyć pomieszczenia podczas nakładania produktu i po zakończeniu pracy
- Informować i przestrzegać pracowników i inne ekipy

ZASTOSOWANIE

Uwaga: W przypadku pokryć plastyfikowanych i/lub wrażliwych na migrację plastyfikatorów konieczne jest stosowanie naszego kleju TEC™ 222.

- Przed użyciem dobrze wymieszać klej i nałożyć go w postaci cienkiej, równej warstwy na obie powierzchnie (podwójne klejenie) z użyciem szpachelki o bardzo drobnych ząbkach lub pędzla, w przypadku profili z PCV lub kauczuku. Zużycie: około 150 g/m²/stronę.
- W przypadku niektórych bardzo chłonnych podłoży (drewno, produkty gipsowe itp.) często konieczne jest nakładanie 2 warstw kleju w odstępie około 15 minut.
- Pozostawić klej do związania, do momentu, kiedy nie będzie się już przyklejał do palców, czyli na około 5 do 10 minut, w zależności od temperatury, jakości podłoża oraz ilości nałożonego kleju.
- Czas otwarty wynosi około 45 do 60 minut.
- Dociśnięcie, mające na celu usunięcie powietrza uwięzionego pod pokryciem, wyrównanie ścieżek kleju oraz zapewnienie właściwego przeniesienia produktu na podkład pokrycia, powinno być staranne i obejmować całą powierzchnię pokrycia.
- Łączenie, wyrównywanie i zabezpieczanie połączeń należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki, przestrzegając przepisów producenta pokrycia.
- Do czyszczenia narzędzi i świeżych plam należy wykorzystać nasz ROZTWÓR 676.
- Ruch pieszy jest możliwy natychmiast po zastosowaniu. Definitywne wiązanie następuje w ciągu 3 do 4 dni, ale pokrycie może być normalnie użytkowane po upływie 24 godzin.

Uwagi:
- Nakładać klej tylko na powierzchnię, która może zostać pokryta podczas przewidywanego czasu pracy.
- Brać pod uwagę warunki klimatyczne panujące w pomieszczeniu.

NALEŻY UWAŻAĆ na dużą wilgoć i niskie temperatury, ponieważ parowanie rozpuszczalników może spowodować pojawienie się warstewki wilgoci na powierzchni kleju *(kondensacja)*: w takiej sytuacji nie doszłoby do sklejenia.
- Przed złożeniem elementów odczekać na wyschnięcie warstwy kleju.
- Unikać pracy w takich warunkach.
- Podczas pracy należy regularnie sprawdzać stan zużycia ząbków szpatułek i wymieniać je w razie potrzeby, w celu zachowania zalecanych warunków.

Zalecenie:
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z francuskim prawem budowlanym (normy DTU), specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi zasadami branżowymi, według dokumentacji technicznej dla poszczególnych produktów, przestrzegając wytycznych dotyczących układania podanych przez producenta pokrycia, zalecanych w instrukcji użycia, dokumentacji technicznej oraz innych dokumentach.

UWAGA: Podane informacje, specyfikacje, procedury i zalecenia („informacje") oparte są na naszym doświadczeniu oraz przekonaniu co do ich dokładn ości. Nie oświadcza się ani nie gwarantuje, że podane informacje są dokładne lub kompletne, ani że użycie produktu nie spowoduje szkody lub że przyniesie oczekiwane rezultaty. Przetestowanie i ustalenie, czy produkt nadaje się do zamierzonego użycia, pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności kupującego. Testowanie należy powtórzyć w przypadku każdej zmiany używanych materiałów lub istniejących warunków. Osoby będące pracownikami, dystrybutorami lub przedstawicielami nie mają prawa zmiany powyższych postanowień ani udzielania gwarancji dotyczącej działania. **INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA:** Poprzez złożenie zamówienia/odbiór produktu użytkownik akceptuje **Ogólne Warunki Sprzedaży** stosowane przez spółkę **H.B. Fuller** na danym obszarze. W przypadku nieotrzymania przez Użytkownika Ogólnych Warunków Sprzedaży powinien on zwrócić się o ich dostarczenie. Niniejsze Warunki przewidują wyłączenie odpowiedzialności z tytułu dorozumianych gwarancji (w szczególności gwarancji przydatności do określonego celu), a także ograniczenie odpowiedzialności. Do kwestii uregulowanych w niniejszych Warunkach nie stosuje się żadnych innych postanowień umownych. Niezależnie od okoliczności, **całkowita łączna odpowiedzialność spółki H.B. Fuller** z tytułu jakichkolwiek roszczeń lub serii powiązanych roszczeń wynikających z umowy, czynu niedozwolonego (w tym związanego z niezachowaniem należytej staranności), niedochowania obowiązku ustawowego, złożenia nieprawdziwego oświadczenia, ponoszenia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub mających jakąkolwiek inną podstawę, **jest ograniczona do obowiązku wymiany wadliwych produktów albo zwrotu ceny ich zakupu.** Spółka H.B. Fuller **nie ponosi odpowiedzialności** z tytułu **utraty zysku, możliwości zawarcia umowy lub transakcji czy innych utraconych korzyści, naruszenia dóbr osobistych ani z tytułu żadnych szkód pośrednio** będących następstwem lub mających związek z dostarczonym towarem.Żadne postanowienia umowne nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności spółki H.B. Fuller wynikającej z oszustwa, rażącego niedbalstwa, śmierci lub szkody na osobie spowodowanych niedochowaniem należytej staranności ani wynikającej z naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa