Data ostatniej aktualizacji: 24.02.2014 r.
32510 – Strona 1 z 2

TEC™ 509

Klej w postaci zawiesiny wodnej do układania pokryć tekstylnych

ZALETY

- Całkowicie pozbawiony rozpuszczalnika: pozwala na pracę w obecności osób w pomieszczeniu
- Niepalny
- Umożliwia szybkie przywrócenie pomieszczenia do normalnego użytku
- Duża początkowa siła wiązania
- Niskie zużycie
- Nadaje się do stosowania na podłogi z ogrzewaniem

UŻYWANIE

Do klejenia następujących materiałów:

- Wykładziny na podkładzie z włókien syntetycznych
- Wykładziny na podkładzie z juty naturalnej
- Wykładziny na podkładzie z pianki lateksowej
- Wykładziny na podkładzie z pianki poliuretanowej
- Wykładziny dywanowe igłowane
- Wykładziny bez wypełniaczy
- Pokrycia z włókien naturalnych na podkładzie lateksowym

W razie wątpliwości dotyczących możliwych zastosowań prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym działem pomocy technicznej.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Postać	Wodna zawiesina żywic syntetycznych
Zużycie*:	Od 325 do 425 g/m² przy użyciu szpachelki B1
Czas schnięcia*:	Od 0 do najwyżej 10 minut, na podłożu gęstym lub mało chłonnym
Minimalna temperatura użytkowania	Od +15° do + 30℃
Przechowywanie	12 miesięcy w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu, w którym panują umiarkowane warunki – Chronić przed mrozem
Pakowanie	Pojemniki plastikowe 15 kg
Karta charakterystyki	Dostępna na żądanie.
Możliwość ruchu	Po upływie 24 godzin
Definitywne związanie	Od 48 do 72 godzin
Czas otwarty*:	Około 15 do 30 minut

* Wyżej wymienione wartości zostały ustalone laboratoryjnie i należy je traktować orientacyjnie, biorąc pod uwagę możliwą zmienność warunków stosowania (chłonność podłoża, temperaturę, wilgotność itp.).
** Czas wiązania zmienia się w zależności od ilości nałożonego kleju, rodzaju pokrycia (przepuszczalne, grube, sztywne, żebrowane), warunków klimatycznych w pomieszczeniu oraz stopnia porowatości podłoża

PODŁOŻA

- Podłoże powinno być nieuszkodzone, stabilne, płaskie, czyste, trwale suche, niepodsiąkające, odkurzone i odtłuszczone, odporne na ścieranie i na ściskanie, a także nie spękane.
- Podłoże powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami (francuskie prawo budowlane (normy DTU), specyfikacje techniczne i wytyczne). W razie braków podjąć odpowiednie środki zaradcze.
- Podłoże powinno zostać uprzednio przygotowane:
  - Płyty betonowe i posadzka cementowa: za pomocą podkładu podłogowego P2, P3 lub P4 z naszej oferty, w zależności od przeznaczenia pomieszczeń
  - Podłoże z drewna lub paneli wiórowych: za pomocą wzmocnionego włóknami podkładu z naszej oferty.
  - Jastrych anhydrytowy: za pomocą naszej samopoziomującej masy wyrównawczej TEC™ 920 Alphy.
  - Inne podłoża: prosimy o kontakt.
- Przy przygotowywaniu podłoży stosować się do informacji zawartych w dokumentacji technicznej poszczególnych produktów

WARUNKI UŻYCIA

Temperatury użytkowania, jakich należy przestrzegać	Nie należy nakładać produktu podczas mrozu lub dużych upałów *(Idealna)* temperatura otoczenia powinna wynosić od +18 do +25℃ Nie należy nakładać produktu na podłogę, która jest ogrzewana. Ogrzewanie należy wyłączyć przynajmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem prac
Minimalna temperatura użytkowania	Temperatury podłoża i powietrza powinny wynosić przynajmniej +15℃.
Maksymalna dopuszczalna wilgotność	Pomiędzy 40 a 70% (zalecana <65%) Wilgotność powietrza i temperatura podłoża powinny być takie, aby nie następowała kondensacja na poziomie podłoża (punkt rosy).

ZASTOSOWANIE

Uwaga: Przed nałożeniem na podłoże klej powinien zawsze najpierw zostać doprowadzony w pojemniku do jednorodnego stanu.
Po użyciu należy dobrze zamknąć pojemnik.

- Nakładanie w zwykły sposób, przez proste przyklejenie do podłoża, za pomocą szpachelki B1.

Uwaga: Nie nakładać na siebie 2 warstw kleju przy powtarzaniu klejenia

- Na podłożu chłonnym pokrycie należy położyć od razu na warstwę świeżego kleju.
- Na podłożu mało chłonnym lub nieprzepuszczalnym można odczekać krótki czas na związanie (około 10 minut, w zależności od chłonności podłoża, temperatury i względnej wilgotności powietrza).
- W przypadku klejenia wykładzin bez wypełniaczy również należy odczekać pewien czas (około 20 minut, w zależności od temperatury, chłonności podłoża oraz względnej wilgotności powietrza). Nakładać wyłącznie na podłoża chłonne.
- Podłoża całkowicie nieprzepuszczalne wymagają stosowania przepuszczalnych pokryć podłogowych.
- Starannie przytwierdzić pokrycie podłogowe. Mocno docisnąć końce wstęg oraz krawędzie wzdłużne.
- W przypadku podłoży mało chłonnych i podkładów niechłonnych należy ponownie przytwierdzić i docisnąć materiał po około 15 minutach (w zależności od temperatury, względnej wilgotności powietrza, podłoża oraz rodzaju pokrycia).
- Świeże plamy kleju należy natychmiast usunąć wodą.
- Narzędzia i świeże plamy czyścić za pomocą czystej wody.

Uwagi:

- Nakładać klej tylko na powierzchnię, która może zostać pokryta podczas przewidywanego czasu pracy.
- Brać pod uwagę warunki klimatyczne panujące w pomieszczeniu.
- Podczas pracy należy regularnie sprawdzać stan zużycia ząbków szpatułek i wymieniać je w razie potrzeby, w celu zachowania zalecanych warunków.

Klej Tec™ 509 może być stosowany na podłogach z ogrzewaniem.
System ogrzewania należy wyłączyć na jeden dzień przed klejeniem; można go ponownie włączyć najwcześniej 24 godziny po klejeniu, stopniowo, z przyrostem 5℃ dziennie

SYSTEM OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z francuskim prawem budowlanym (normy DTU), specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi zasadami branżowymi, według dokumentacji technicznej dla poszczególnych produktów, przestrzegając wytycznych dotyczących układania podanych przez producenta pokrycia, zalecanych w instrukcji użycia, dokumentacji technicznej oraz innych dokumentach.

UWAGA: Podane informacje, specyfikacje, procedury i zalecenia („informacje”) oparte są na naszym doświadczeniu oraz przekonaniu co do ich dokładn ości. Nie oświadcza się ani nie gwarantuje, że podane informacje są dokładne lub kompletne, ani że użycie produktu nie spowoduje szkody lub że przyniesie oczekiwane rezultaty. Przetestowanie i ustalenie, czy produkt nadaje się do zamierzonego użycia, pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności kupującego. Testowanie należy powtórzyć w przypadku każdej zmiany używanych materiałów lub istniejących warunków. Osoby będące pracownikami, dystrybutorami lub przedstawicielami nie mają prawa zmiany powyższych postanowień ani udzielania gwarancji dotyczącej działania. **INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA:** Poprzez złożenie zamówienia/odbiór produktu użytkownik akceptuje **Ogólne Warunki Sprzedaży** stosowane przez spółkę **H.B. Fuller** na danym obszarze. W przypadku nieotrzymania przez Użytkownika Ogólnych Warunków Sprzedaży powinien on zwrócić się o ich dostarczenie. Niniejsze Warunki przewidują wyłączenie odpowiedzialności z tytułu dorozumianych gwarancji (w szczególności gwarancji przydatności do określonego celu), a także ograniczenie odpowiedzialności. Do kwestii uregulowanych w niniejszych Warunkach nie stosuje się żadnych innych postanowień umownych. Niezależnie od okoliczności, **całkowita łączna odpowiedzialność spółki H.B. Fuller** z tytułu jakichkolwiek roszczeń lub serii powiązanych roszczeń wynikających z umowy, czynu niedozwolonego (w tym związanego z niezachowaniem należytej staranności), niedochowania obowiązku ustawowego, złożenia nieprawdziwego oświadczenia, ponoszenia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub mających jakąkolwiek inną podstawę, **jest ograniczona do obowiązku wymiany wadliwych produktów albo zwrotu ceny ich zakupu.** Spółka H.B. Fuller **nie ponosi odpowiedzialności** z tytułu **utraty zysku, możliwości zawarcia umowy lub transakcji czy innych utraconych korzyści, naruszenia dóbr osobistych ani z tytułu żadnych szkód pośrednio** będących następstwem lub mających związek z dostarczonym towarem.Żadne postanowienia umowne nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności spółki H.B. Fuller wynikającej z oszustwa, rażącego niedbalstwa, śmierci lub szkody na osobie spowodowanych niedochowaniem należytej staranności ani wynikającej z naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa