Data ostatniej aktualizacji: 24.02.2014 r.
50014 – Strona 1 z 3

TEC™ 967 Fibrex

Masa do odnawiania do podłoży drewnianych i murowanych – Klasa P3
Proces służący do przygotowania podłoży zawierających środki wiążące na bazie wody, drewnianych lub z paneli drewnopochodnych, odnawiania płytek ceramicznych i półsztywnych płytek termoplastycznych.
Certyfikat CERTIFIE CSTB CERTIFIED 06 S 25 (certyfikat Naukowo-Technicznego Centrum Budownictwa)
związany z gruntami TEC™ 049 │ TEC™ 044/2 │ TEC™ 047

ZALETY

- Odporny na pękanie; produkt wzmocniony dzięki dużej zawartości włókien oraz ulepszacza
- Nakładany w postaci jednorazowej warstwy o grubości od 3 do 30 mm
- Łatwe nakładanie, duża zdolność do samopoziomowania
- Szybkie utwardzanie │szybka możliwość dalszej eksploatacji

UŻYWANIE

Zaprawa wyrównawcza TEC™ 967 FIBREX jest szczególnie dobrze dostosowana do przygotowywania i odnawiania podłoży przed położeniem elastycznych lub sztywnych pokryć: ceramiki, plastiku, tekstyliów, parkietu.

Ten produkt o dużej odporności został opracowany specjalnie w celu spełnienia wymagań związanych z pracami renowacyjnymi. Nadaje się równie dobrze do pomieszczeń mieszkalnych, jak i do stref o dużym natężeniu ruchu: biura, szpitale, budynki szkolne lub inne.
Grubość stosowania: od 3 do 30 mm

W razie wątpliwości dotyczących możliwych zastosowań prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym działem pomocy technicznej.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	Szary proszek zawierający środki wiążące na bazie wody, wypełniacze mineralne, żywice syntetyczne, włókna oraz specjalne ulepszacze
Kolor	Szary
Pakowanie	Torba 25 kg z papieru pakowego z warstwą polietylenu
Proporcja mieszania	5,0 litrów wody na 25 kg proszku,
Zużycie	1,5 kg/m²/mm grubości
Zdolność do samopoziomowania	Bardzo dobra, do 15 minut*
Okres trwałości w otwartym pojemniku	Około 30 minut*
Możliwość ruchu pieszego	Od 2 do 4 godzin, w zależności od temperatury otoczenia
Czas schnięcia przed naklejeniem pokrycia	Około 24 godziny w przypadku płytek ceramicznych i tekstyliów* Od 24 do 48 godzin w przypadku pokryć plastikowych* 3 dni w przypadku parkietów*
Temperatura użytkowania	Od +5 do +30℃
Przechowywanie	6 miesięcy w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wilgocią i ciepłem
Oznakowanie zgodnie z przepisami	Xi (drażniący)
Karta charakterystyki	Dostępna na żądanie.

* Okresy te podane są dla temperatury 20℃ oraz grubo ści nałożonej warstwy wynoszącej 3 mm.
Wyżej wymienione wartości zostały ustalone laboratoryjnie i należy je traktować orientacyjnie, biorąc pod uwagę możliwą zmienność warunków stosowania (chłonność podłoża, temperaturę, wilgotność itp.)

PODŁOŻA

- Podłoże powinno być nieuszkodzone, stabilne, płaskie, czyste, trwale suche, niepodsiąkające, odkurzone i odtłuszczone, odporne na ścieranie i na ściskanie, a także nie spękane.
- Podłoże powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami *(francuskie prawo budowlane (normy DTU), specyfikacje techniczne i wytyczne)*. W razie braków podjąć odpowiednie środki zaradcze.
- Jeżeli podłoże cementowe nie charakteryzuje się wymaganym współczynnikiem wilgotności lub w przypadku płyt na nasypie ziemnym, należy zastosować nasz barierowy środek szczepny do podłoży wilgotnych lub narażonych na pojawianie się wilgoci, TEC™ 024 MVB, oraz przestrzegać warunków stosowania określonych w dokumentacji technicznej produktu.
- Wszystkie kruche, nieprzylegające lub źle przylegające części podłoża *(pozostałości gipsu, rzadki zaczyn, błona powierzchniowa, produkt utwardzający, ślady farby, stare ślady kleju itp.)* powinny zostać usunięte mechanicznie na drodze szczotkowania, szlifowania, frezowania lub śrutowania.

- Podłoża ze starymi płytkami ceramicznymi, zachowanymi w całości lub częściowo:
  - Usunąć przylegające elementy, które są popękane lub wydają głuchy dźwięk, a następnie wypełnić wgłębienia za pomocą szybkiej zaprawy TEC™ 940 QUICK.
  - Na pozostawianych obszarach usunąć tłuszcz, środki konserwacyjne, zabezpieczenia i zanieczyszczenia, przez oczyszczenie za pomocą sodowego środka czyszczącego lub detergentu o właściwościach odtłuszczających. Obficie spłukać, a następnie pozostawić do wyschnięcia.
- W zależności od potrzeb wykonać matowienie powierzchni.
- Na podłożach drewnianych:
  - Sprawdzić trwałość konstrukcji nośnej i w razie potrzeby przeprowadzić prace naprawcze
  - Utworzyć lub pozostawić wentylację spodniej strony parkietu
  - Przygotować powierzchnię drewnianego podłoża przez szlifowanie.
  - Starannie odkurzyć podłoże.
  - Nałożyć obwodowe pasy produktu oddzielającego TEC™ 802
- W przypadku wszystkich podłoży starannie usunąć *(przez odkurzenie)* pył i nieprzylegające cząstki, a następnie położyć grunt najlepiej dostosowany do rodzaju podłoża oraz planowanego przeznaczenia pomieszczenia *(zapoznać się z odpowiednią dokumentacją techniczną)*.
  - Podłoża chłonne: na przykład TEC™ 049 │TEC™ 044/2 │TEC™ 023
  - Podłoża niechłonne: na przykład TEC™ 047 │TEC™ 044/2 │TEC™ 023
  - Podłoża drewniane: na przykład TEC™ 047 │TEC™ 023
  - Na półsztywnych płytkach termoplastycznych TEC™ 047 │TEC™ 044/2 │TEC™ 023

  Przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa pracy

Uwaga: Przed rozpoczęciem nakładania masy wyrównawczej należy sprawdzić, czy grunt jest suchy, przyjął postać przezroczystą i jest klejący.

WARUNKI UŻYCIA

Temperatury użytkowania, jakich należy przestrzegać	Nie należy nakładać produktu podczas mrozu lub dużych upałów *(Idealna)* temperatura otoczenia powinna wynosić od +15 do +25℃ Nie należy nakładać produktu na podłogę, która jest ogrzewana. Ogrzewanie należy wyłączyć przynajmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem prac
Maksymalna dopuszczalna wilgotność	: 75% *(zalecana <65%).*

Chronić świeżą powłokę przed przeciągami, promieniami słonecznymi i ciepłem

ZASTOSOWANIE

- Używać wody zarobowej o temperaturze co najmniej 10℃.
- Wymieszać TEC™ 967 FIBREX z czystą wodą: proporcja mieszaniny: 5 litrów wody na 25 kg proszku.
- Do czystego pojemnika wlać wodę, a następnie stopniowo dodawać proszek, mieszając w celu uzyskania jednorodnej masy pozbawionej grudek. Używać mieszalnika w postaci mieszadła zamontowanego na wiertarce elektrycznej *(od 300 do maks. 500 obr./min)*.
- Tak przygotowany produkt może zostać użyty natychmiast po zarobieniu. Okres trwałości produktu w otwartym pojemniku zależy od temperatury. Na ogół wynosi on 30 minut. Ułożyć produkt w jednej warstwie, korzystając z pacy, szerokimi ruchami tam i z powrotem. Przy ruchu w jedną stronę przesuwać pacą po podłożu, trzymając ją prawie pionowo, co umożliwi wyeliminowanie pęcherzyków powietrza. Przy ruchu powrotnym ustawić żądaną grubość, wygładzając powierzchnię pacą trzymaną prawie poziomo. Ta technika umożliwia łatwe wpływanie masy w nierówności podłoża oraz uzyskanie jedynie niewielkiej porowatości resztkowej.
- W celu ułatwienia samopoziomowania i poprawienia jakości powierzchni, przesunąć po jeszcze świeżym podkładzie nasz wałek do usuwania pęcherzyków powietrza.
- Czas schnięcia wynosi 24 godziny w temperaturze 20℃ w przypad ku warstwy o grubości 3 mm.
- Narzędzia i świeże plamy czyścić za pomocą czystej wody.

UWAGA: Podane informacje, specyfikacje, procedury i zalecenia („informacje”) oparte są na naszym doświadczeniu oraz przekonaniu co do ich dokładn ości. Nie oświadcza się ani nie gwarantuje, że podane informacje są dokładne lub kompletne, ani że użycie produktu nie spowoduje szkody lub że przyniesie oczekiwane rezultaty. Przetestowanie i ustalenie, czy produkt nadaje się do zamierzonego użycia, pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności kupującego. Testowanie należy powtórzyć w przypadku każdej zmiany używanych materiałów lub istniejących warunków. Osoby będące pracownikami, dystrybutorami lub przedstawicielami nie mają prawa zmiany powyższych postanowień ani udzielania gwarancji dotyczącej działania. **INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA:** Poprzez złożenie zamówienia/odbiór produktu użytkownik akceptuje **Ogólne Warunki Sprzedaży** stosowane przez spółkę **H.B. Fuller** na danym obszarze. W przypadku nieotrzymania przez Użytkownika Ogólnych Warunków Sprzedaży powinien on zwrócić się o ich dostarczenie. Niniejsze Warunki przewidują wyłączenie odpowiedzialności z tytułu dorozumianych gwarancji (w szczególności gwarancji przydatności do określonego celu), a także ograniczenie odpowiedzialności. Do kwestii uregulowanych w niniejszych Warunkach nie stosuje się żadnych innych postanowień umownych. Niezależnie od okoliczności, **całkowita łączna odpowiedzialność spółki H.B. Fuller** z tytułu jakichkolwiek roszczeń lub serii powiązanych roszczeń wynikających z umowy, czynu niedozwolonego (w tym związanego z niezachowaniem należytej staranności), niedochowania obowiązku ustawowego, złożenia nieprawdziwego oświadczenia, ponoszenia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub mających jakąkolwiek inną podstawę, **jest ograniczona do obowiązku wymiany wadliwych produktów albo zwrotu ceny ich zakupu.** Spółka H.B. Fuller **nie ponosi odpowiedzialności** z tytułu **utraty zysku, możliwości zawarcia umowy lub transakcji czy innych utraconych korzyści, naruszenia dóbr osobistych ani z tytułu żadnych szkód pośrednio** będących następstwem lub mających związek z dostarczonym towarem.Żadne postanowienia umowne nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności spółki H.B. Fuller wynikającej z oszustwa, rażącego niedbalstwa, śmierci lub szkody na osobie spowodowanych niedochowaniem należytej staranności ani wynikającej z naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa

Ważne: należy zwrócić uwagę, że zbyt duże obciążenie może uszkodzić konstrukcję nośną, zwłaszcza jeśli jest ona drewniana (stare podłogi). Należy zatem uwzględnić dopuszczalne obciążenia, dodając ciężar masy wyrównawczej, pokrycia, a także wszelkich dodatkowych obciążeń, takich jak meble itp.
W razie nakładania warstwy o dużej grubości (>10 mm) i na drewnianym podłożu, przed przystąpieniem do wyrównywania należy nałożyć wokół obwodu oraz wokół rur, słupów itp. pas z pianki TEC™ 802.
W przypadku pracy z produktami zawierającymi azbest należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

SYSTEM OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

TEC™ 967 FIBREX nadaje się do stosowania w przypadku ogrzewania podłogowego. Należy zapoznać się z odpowiednimi francuskimi przepisami prawa budowlanego (normy DTU), jeżeli chodzi o procedurę pierwszego ogrzania, a także długość okresu wyłączenia ogrzewania przed nałożeniem produktu oraz okres, jaki powinien upłynąć do ponownego włączenia ogrzewania po zakończeniu prac.
Nie nadaje się do podłóg ogrzewanych elektrycznie

ZALECENIE:

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z francuskim prawem budowlanym (normy DTU), specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi zasadami branżowymi, według dokumentacji technicznej dla poszczególnych produktów, przestrzegając wytycznych dotyczących układania podanych przez producenta pokrycia, zalecanych w instrukcji użycia, dokumentacji technicznej oraz innych dokumentach.

UWAGA: Podane informacje, specyfikacje, procedury i zalecenia („informacje”) oparte są na naszym doświadczeniu oraz przekonaniu co do ich dokładn ości. Nie oświadcza się ani nie gwarantuje, że podane informacje są dokładne lub kompletne, ani że użycie produktu nie spowoduje szkody lub że przyniesie oczekiwane rezultaty. Przetestowanie i ustalenie, czy produkt nadaje się do zamierzonego użycia, pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności kupującego. Testowanie należy powtórzyć w przypadku każdej zmiany używanych materiałów lub istniejących warunków. Osoby będące pracownikami, dystrybutorami lub przedstawicielami nie mają prawa zmiany powyższych postanowień ani udzielania gwarancji dotyczącej działania. **INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA:** Poprzez złożenie zamówienia/odbiór produktu użytkownik akceptuje **Ogólne Warunki Sprzedaży** stosowane przez spółkę **H.B. Fuller** na danym obszarze. W przypadku nieotrzymania przez Użytkownika Ogólnych Warunków Sprzedaży powinien on zwrócić się o ich dostarczenie. Niniejsze Warunki przewidują wyłączenie odpowiedzialności z tytułu dorozumianych gwarancji (w szczególności gwarancji przydatności do określonego celu), a także ograniczenie odpowiedzialności. Do kwestii uregulowanych w niniejszych Warunkach nie stosuje się żadnych innych postanowień umownych. Niezależnie od okoliczności, **całkowita łączna odpowiedzialność spółki H.B. Fuller** z tytułu jakichkolwiek roszczeń lub serii powiązanych roszczeń wynikających z umowy, czynu niedozwolonego (w tym związanego z niezachowaniem należytej staranności), niedochowania obowiązku ustawowego, złożenia nieprawdziwego oświadczenia, ponoszenia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub mających jakąkolwiek inną podstawę, **jest ograniczona do obowiązku wymiany wadliwych produktów albo zwrotu ceny ich zakupu.** Spółka H.B. Fuller **nie ponosi odpowiedzialności** z tytułu **utraty zysku, możliwości zawarcia umowy lub transakcji czy innych utraconych korzyści, naruszenia dóbr osobistych ani z tytułu żadnych szkód pośrednio** będących następstwem lub mających związek z dostarczonym towarem.Żadne postanowienia umowne nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności spółki H.B. Fuller wynikającej z oszustwa, rażącego niedbalstwa, śmierci lub szkody na osobie spowodowanych niedochowaniem należytej staranności ani wynikającej z naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa